

<b>Описание продукта</b>	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
<b>Свойства</b>	Высокая степень непрозрачности Высокая тиксотропия, которая позволяет применение без подтеков на вертикальных параметрах, и хорошая способность растяжимости на ровной поверхности
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт для герметизации столярных изделий и домашней мебели Грунт, показанный для применения в вертикальных параметрах по собранной мебели

**Технические характеристики**

	<b>Стандарт</b>	<b>Значение</b>
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	53% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	120" ± 5
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.005+/-0.020

**Характеристики Смесь**

Катализатор		CATALIZADOR N.273
Пропорция Смеси (% от объема)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	46% ± 2
Вязкость Смеси (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30" ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	3 до 5 часов при 20°C

**Характеристики применение**

Система Использования	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м <sup>2</sup>
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	25 до 45 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	6 - 7 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Шлифование	16 - 24 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий

**Комментарии в отношении процесса использования**

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить к второму нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

По этому грунтовочному слою можно применять любое финишное покрытие качества LACAPOL ИЛИ NITROBARP

Альтернатива катализатору: CATALIZADOR N. 294: Замедляет высыхание и шлифование. Повышает срок годности смеси.

Альтернатива Катализатор: CATALIZADOR N.272 : Значительно задерживает сушку и шлифование. Увеличивает срок годности смеси. Использовать для применения занавесью.

**Комментарии**

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

Не сохранять в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность катализатора меньше 6 месяцев при температуре 20°C.  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Сохранят в недоступном для детей месте.

**Примечание**

*Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо нежелательные последствия в результате его использования. 20-10-2010 Этот файл аннулирует все предыдущие.*